Desmopan® DP 3055D - DPS066

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ بقوة ميكانيكية عالية للمواد المعرضة للتآكل؛ مقاومة ممتازة للتآكل؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ سهولة تحرير كبيرة؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ معتم إلى شفاف؛ حبيبات أسطوانية؛ بكرات؛ علامات الأذن؛ أجزاء فنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل تحرر جيد من القالب مقاومة جيدة للتآكل قوة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	قطع هندسية علامات أذن مصبوبة بكرات	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر			- -

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	غير شفاف شفاف	- -	
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.22 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	97	-	-
	55	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	37.0 MPa	5366.41 psi	ISO 527-3
مقاومة التآكل	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
مرونة الصدمة	47 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	150 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	31 %	-	-
	47 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	225-245 C°	437.0 - 473.0 F°	-
درجة حرارة القالب	40.0-60.0 C°	104.0 - 140.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.