Desmopan® DP 3059D

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ مع عامل تحرير؛ مقاومة ممتازة للتآكل؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ التطبيق؛ رقع الكعب؛ بكرات؛ أغلفة الأحذية؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	تحرير القالب	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل تحرر جيد من القالب مقاومة جيدة للتآكل	- - - -	- - - -
الاستخدامات	قطع هندسية بكرات	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1230 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	97	-	-
	59	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ISO 527-3
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	42.0 MPa	6091.6 psi	-
انفعال الشد	400 %	-	ISO 527-3
معامل الانحناء	180 MPa	26106.84 psi	ISO 178
مقاومة التآكل (23°C)	18.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	2.44 GPa	353.89 kpsi	-
	0.586 GPa	84.99 kpsi	-
	0.181 GPa	26.25 kpsi	-
مرونة الصدمة (23°C)	35 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	160 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	24 %	-	-
	46 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	220-240 C°	428.0 - 464.0 F°	
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.