Desmopan® DP 3065D

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ قوة ميكانيكية عالية؛ مقاومة ممتازة للتآكل؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ التطبيق؛ أجزاء فنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل قوة عالية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1220 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	98	-	-
	65	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	69.0 MPa	10007.62 psi	-
	21.9 MPa	3176.33 psi	-
	29.4 MPa	4264.12 psi	-
	32.5 MPa	4713.74 psi	-
	55.7 MPa	8078.62 psi	-
انفعال الشد	350 %	-	DIN 53504
معامل الانحناء	350 MPa	50763.3 psi	ISO 178
مقاومة التآكل (C°23)	18.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	2.62 GPa	380.0 kpsi	-
	0.948 GPa	137.5 kpsi	-
	0.264 GPa	38.29 kpsi	-
مرونة الصدمة (C°23)	50 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	180 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	26 %	-	-
	38 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 225-245	F° 473.0 - 437.0	-
درجة حرارة القالب	C° 60.0-80.0	F° 176.0 - 140.0	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.