Desmopan® DP 3070AU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ خالية من الملدنات؛ التطبيق؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن؛ أنظمة صلبة إلى لينة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1150 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 25.0	psi 3625.95	-
	MPa 2.50	psi 362.6	-
	MPa 4.60	psi 667.17	-
انفعال الشد	% 800	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	mm³ 50.0	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	MPa 55.0	psi 7977.09	-
	MPa 17.0	psi 2465.65	-
	MPa 12.0	psi 1740.46	-
مرونة الصدمة (C°23)	% 47	-	ISO 4662
قوة التمزق	kN/m 36	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	% 24	-	-
	% 52	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 185-215	F° 419.0 - 365.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0	F° 68.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.