Desmopan® DP 3360A DPS 061

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ خالية من الملدنات؛ مقاومة ممتازة للتآكل؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ التطبيق؛ أفلام؛ أنظمة صلبة - لينة؛ عبوات الشاشات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل	- -	- -
الاستخدامات	فيلم	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	61	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	31.0 MPa	4496.18 psi	-
	0.500 MPa	72.52 psi	-
	1.60 MPa	232.06 psi	-
	2.10 MPa	304.58 psi	-
	3.70 MPa	536.64 psi	-
انفعال الشد	940 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	33.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	55 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	41 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	26 %	-	-
	55 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-210 C°	356.0 - 410.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	20.0 °C	68.0 °F	-
درجة حرارة المصهور	180-210 °C	356.0 - 410.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.