# Desmopan® DP 3360A

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | - Covestro Polycarbonates | **الفئة** | TPU-Polyester |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ خالية من الملدنات؛ التطبيق؛ أفلام؛ أنظمة صلبة - لينة

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الاستخدامات** | فيلم | - | - |
| **الامتثال لـ RoHS** | متوافق مع RoHS | - | - |
| **طريقة المعالجة** | بثق<br>قولبة بالحقن | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة** | 1150 kg/m³ | - | ISO 1183 |
| **صلابة شور** | 61 | - | ISO 868 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **إجهاد الشد** | | - | DIN 53504 |
| | MPa 31.0 | psi 4496.18 | - |
| | MPa 0.500 | psi 72.52 | - |
| | MPa 1.60 | psi 232.06 | - |
| | MPa 2.10 | psi 304.58 | - |
| | MPa 3.70 | psi 536.64 | - |
| **انفعال الشد** | % 940 | - | DIN 53504 |
| **مقاومة التآكل (C°23)** | mm³ 76.0 | - | ISO 4649-A |
| **معامل تخزين الشد** | | - | ISO 6721-1,-4 |
| | MPa 34.0 | psi 4931.29 | - |
| | MPa 9.00 | psi 1305.34 | - |
| | MPa 6.00 | psi 870.23 | - |
| **مرونة الصدمة (C°23)** | % 53 | - | ISO 4662 |
| **قوة التمزق** | kN/m 34 | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط** | | - | ISO 815 |
| | % 25 | - | - |
| | % 56 | - | - |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التجفيف** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | C° 185-215 | F° 419.0 - 365.0 | - |
| **درجة حرارة القالب** | C° 20.0 | F° 68.0 | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.