Desmopan® DP 3392A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مثبتة بالتحلل المائي؛ بقوة ميكانيكية عالية للمواد المعرضة للتآكل؛ خالية من الملدنات؛ تآكل منخفض؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ بثق؛ قولبة بالحقن؛ معتم إلى شفاف؛ حبيبات أسطوانية؛ أحزمة مسننة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E465093-101727503	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للتآكل قوة عالية مستقر مائياً	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أحزمة / إصلاح الأحزمة	-	-
المظهر	غير شفاف شفاف	- -	- -
الأشكال	Pellets	-	-

طريقة المعالجة

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	بثق	-	-
	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.21 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	93	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	16.0 mm³	-	ISO 4649-A
مرونة الصدمة	38 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	88 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	23 %	-	-
	44 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	220-240 C°	428.0 - 464.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	200-220 C°	392.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.