Desmopan® DP 3660DU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ شفاف حتى سمك جدار 6 مم؛ مثبتة بالتحلل المائي؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ مع عامل تحرير؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ تطبيق؛ نعال الأحذية الرياضية؛ الخراطيم غير المقواة؛ المقاطع الجانبية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مقاوم للتحلل المائي تحرير القالب مثبت للأشعة فوق البنفسجية	- - -	- - -
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
الاستخدامات	أحذية خرطوم مظاهر سلع رياضية	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1230 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	98	-	-
	60	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	53.7 MPa	7788.54 psi	-
	12.1 MPa	1754.96 psi	-
	22.1 MPa	3205.34 psi	-
	28.1 MPa	4075.57 psi	-
	37.8 MPa	5482.44 psi	-
انفعال الشد	320 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	23.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	2.61 GPa	378.55 kpsi	-
	0.444 GPa	64.4 kpsi	-
	0.129 GPa	18.71 kpsi	-
مرونة الصدمة (23°C)	31 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	170 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	24 %	-	-
	47 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C° C°	- -	- -
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 215-235	F° 455.0 - 419.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 190-210	F° 410.0 - 374.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.