Desmopan® DP 3856D

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ معدلة بـ ABS؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ التطبيق؛ قذائف أحذية التزلج؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مرونة جيدة مقاومة جيدة للتآكل معدل لمقاومة الصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	سلع رياضية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	55	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 63.0	psi 9137.39	-
	MPa 19.0	psi 2755.72	-
	MPa 37.0	psi 5366.41	-
انفعال الشد	% 460	-	DIN 53504
معامل الانحناء	MPa 140	psi 20305.32	ISO 178
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	GPa 1.39	kpsi 201.6	-
	GPa 0.335	kpsi 48.59	-
	GPa 0.122	kpsi 17.69	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 230-245	F° 473.0 - 446.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.