Desmopan® DP 3868D

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ معدلة بـ ABS؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ تطبيق؛ هياكل أحذية التزلج؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مرونة جيدة مقاومة جيدة للتآكل معدل لمقاومة الصدمات	- - -	- - -
الاستخدامات	سلع رياضية	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	MPa 55.0	psi 7977.09	-
	MPa 29.0	psi 4206.1	-
	MPa 42.0	psi 6091.6	-
انفعال الشد	% 410	-	DIN 53504
معامل الانحناء	MPa 435	psi 63091.53	ISO 178
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	GPa 1.87	kpsi 271.22	-
	GPa 0.760	kpsi 110.23	-
	GPa 0.280	kpsi 40.61	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 230-245	F° 473.0 - 446.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.