Desmopan® DP 6064A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ خالية من الملدنات؛ سهلة التدفق؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبات؛ تآكل منخفض؛ أوقات دورة قصيرة؛ معتم إلى شفاف؛ حبيبات أسطوانية؛ تطبيقات داخلية للسيارات؛ أنظمة صلبة - لينة؛ نعال الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل تدفق جيد مقاوم للتحلل المائي مقاوم للميكروبات	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات أحذية	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف شفاف	- -	- -
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.09 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	65	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	18.3 MPa	2654.2 psi	-
	2.80 MPa	406.11 psi	-
	5.10 MPa	739.69 psi	-
انفعال الشد	1100 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	12.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	18.5 MPa	2683.2 psi	-
	4.00 MPa	580.15 psi	-
	3.00 MPa	435.11 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	45 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	29 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	31 %	-	-
	47 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 200-220	F° 428.0 - 392.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0	F° 68.0	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.