Desmopan® DP 6080A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ خالية من الملدنات؛ سهلة التدفق؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ تآكل منخفض؛ أوقات دورة قصيرة؛ حبيبات أسطوانية؛ تطبيقات السيارات الداخلية؛ أنظمة صلبة - لينة؛ نعال الأحذية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل تدفق جيد مقاوم للتحلل المائي مقاوم للميكروبات	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات أحذية	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.11 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	81	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
	5.40 MPa	783.21 psi	-
	10.2 MPa	1479.39 psi	-
انفعال الشد	580 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	17.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	21.0 MPa	3045.8 psi	-
	13.0 MPa	1885.49 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	43 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	36 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	18 %	-	-
	38 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-220 °C	392.0 - 428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	20.0 °C	68.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.