Desmopan® DP 6088A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبات؛ سهلة التدفق؛ تشوه قليل؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ تحرير سهل للغاية؛ حبيبات أسطوانية؛ أنظمة صلبة - لينة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	دورة قولبة سريعة تدفق جيد تحرر جيد من القالب مقاوم للتحلل المائي تشوه قليل مقاوم للميكروبات	- - - - - -	- - - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	88	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	31.0 mm³	-	ISO 4649-A
مرونة الصدمة	43 %	-	ISO 4662
إجهاد الشد		-	ISO 527-3/200
	26.0 MPa	3770.99 psi	-
	8.20 MPa	1189.31 psi	-
	14.1 MPa	2045.04 psi	-
استطالة الشد	550 %	-	ISO 527-3/200
قوة التمزق	46 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	23 %	-	-
	55 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-220 C°	392.0 - 428.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.