Desmopan® DP 6088AU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبات؛ سهلة التدفق؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ درجة قولبة بالحقن؛ أوقات دورة قصيرة جدًا؛ تحرير سهل للغاية؛ حبيبات أسطوانية؛ أنظمة صلبة - لينة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة تدفق جيد تحرر جيد من القالب مقاوم للتحلل المائي مقاوم للميكروبات	- - - - -	- - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	88	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	31.0 mm³	-	ISO 4649-A
مرونة الصدمة	43 %	-	ISO 4662
إجهاد الشد		-	ISO 527-3/200
	26.0 MPa	3770.99 psi	-
	8.20 MPa	1189.31 psi	-
	14.1 MPa	2045.04 psi	-
استطالة الشد	550 %	-	ISO 527-3/200
قوة التمزق	46 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	23 %	-	-
	55 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-220 C°	392.0 - 428.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.