Desmopan® DP 85085A DPS 055

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ لا يوجد اصفرار تحت تأثير ضوء الأشعة فوق البنفسجية؛ مقاومة محسنة للميكروبات؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ مقاومة محسنة للتحلل المائي؛ التطبيق؛ تطبيقات داخلية للسيارات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للتحلل المائي مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	أجزاء داخلية للسيارات	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	85	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	31.3 MPa	4539.69 psi	-
	2.40 MPa	348.09 psi	-
	5.10 MPa	739.69 psi	-
	6.40 MPa	928.24 psi	-
	10.7 MPa	1551.91 psi	
انفعال الشد	820 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	28.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	207 MPa	30022.87 psi	-
	86.0 MPa	12473.27 psi	-
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	63 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	75 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	18 %	-	-
	42 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	°C	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	180-210 °C	356.0 - 410.0 °F	-
			-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.