Desmopan® DP 85786A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة للتزجيج؛ لا اصفرار تحت تأثير ضوء الأشعة فوق البنفسجية؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ مرونة ارتداد عالية؛ مقاومة محسنة للميكروبات؛ مقاومة محسنة للتحلل المائي؛ تطبيق؛ طلاء النسيج

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاوم للتحلل المائي مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات مرن	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	طلاءات القماش	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	الدرفلة بثق قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.13 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور	86	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	33.0 MPa	4786.25 psi	-
	7.00 MPa	1015.27 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
انفعال الشد	720 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	31.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	260 MPa	37709.88 psi	-
	65.0 MPa	9427.47 psi	-
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	64 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	74 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	18 %	-	-
	44 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	170-190 C°	338.0 - 374.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0 C°	68.0 F°	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المصهور	170-190 °C	338.0 - 374.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.