Desmopan® DP 9095AU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ مقاومة جيدة للتآكل؛ تشوه منخفض؛ أوقات دورة قصيرة؛ التطبيق؛ علامات الأذن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	دورة قولبة سريعة مقاومة جيدة للتآكل مقاوم للتحلل المائي تشوه قليل مقاوم للميكروبات	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	علامات أذن مصبوبة	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1150 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	94	-	-
	45	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	52.7 MPa	7643.5 psi	DIN 53504
	6.40 MPa	928.24 psi	DIN 53504
	12.0 MPa	1740.46 psi	ISO 527-2/200
	14.8 MPa	2146.56 psi	DIN 53504
	30.0 MPa	4351.14 psi	DIN 53504
انفعال الشد	450 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (C°23)	18.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	790 MPa	114580.02 psi	-
	161 MPa	23351.12 psi	-
	82.0 MPa	11893.12 psi	-
مرونة الصدمة (C°23)	33 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	130 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	30 %	-	-
	47 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	200-220 °C	392.0 - 428.0 °F	-
درجة حرارة القالب	20.0 °C	68.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.