Desmopan® DP 9370A

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ خالية من الملدنات؛ معدل انتقال بخار الماء عالي؛ التطبيق؛ أفلام قابلة للتنفس؛ الأختام والأغشية؛ أفلام؛ أنظمة صلبة إلى لينة؛ نعال الأحذية الرياضية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E465093-101727507	-	-
الميزات	نفاذية عالية لبخار الرطوبة مقاوم للتحلل المائي مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم أحذية أغشية أختام سلع رياضية	- - - - -	- - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1060 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور	70	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	25.7 MPa	3727.48 psi	-
	1.00 MPa	145.04 psi	-
	3.50 MPa	507.63 psi	-
	6.70 MPa	971.75 psi	-
انفعال الشد	740 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	69.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	125 MPa	18129.75 psi	-
	11.0 MPa	1595.42 psi	-
	9.00 MPa	1305.34 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	63 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	39 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	22 %	-	-
	49 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	190-210 C°	374.0 - 410.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	175-210 C°	347.0 - 410.0 F°	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.