Desmopan® DP 9380A

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ يتوافق مع VDE 0282-10؛ التطبيق؛ أغلفة الكابلات؛ الخراطيم غير المقواة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
بطاقة UL الصفراء	E465093-101727509	-	-
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف الكابل خرطوم	- -	- -
تصنيفات الوكالة	VDE 0282-10	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1110 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	80	-	-
	31	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	39.9 MPa	5787.02 psi	-
	1.40 MPa	203.05 psi	-
	3.90 MPa	565.65 psi	-
	5.20 MPa	754.2 psi	-
	9.40 MPa	1363.36 psi	-
انفعال الشد	590 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	20.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	73.0 MPa	10587.77 psi	-
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	50 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	50 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 815
	% 25	-	-
	% 42	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 205-225	F° 437.0 - 401.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 195-215	F° 419.0 - 383.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.