Desmopan® DP 9380AU

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ يتوافق مع VDE 0282-10؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ التطبيق؛ أغلفة الكابلات؛ الخراطيم غير المقواة؛ الأجزاء الفنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف الكابل قطع هندسية خرطوم	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	VDE 0282-10	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1110 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	80	-	-
	31	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	40.9 MPa	5932.05 psi	-
	1.40 MPa	203.05 psi	-
	3.80 MPa	551.14 psi	-
	5.10 MPa	739.69 psi	-
	8.90 MPa	1290.84 psi	-
انفعال الشد	630 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	20.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	73.0 MPa	10587.77 psi	-
	37.0 MPa	5366.41 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	50 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	50 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	42 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	°C	-	-
	°C	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	205-225 C°	401.0 - 437.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	195-215 C°	383.0 - 419.0 F°	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة Export Co., Ltd.

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.