Desmopan® DP 9392AU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ تطبيق؛ الخراطيم غير المقواة؛ أغلفة الكابلات؛ المقاطع الجانبية؛ أجزاء فنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مثبت ضوئيا مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تغليف الكابل قطع هندسية خرطوم مظاهر	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1150 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	92	-	-
	42	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	49.3 MPa	7150.37 psi	-
	4.00 MPa	580.15 psi	-
	8.60 MPa	1247.33 psi	-
	10.8 MPa	1566.41 psi	-
	24.9 MPa	3611.45 psi	-
انفعال الشد	470 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	20.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	700 MPa	101526.6 psi	-
	132 MPa	19145.02 psi	-
	71.0 MPa	10297.7 psi	-
مرونة الصدمة (23°C)	32 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	85 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	20 %	-	-
	40 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C° C°	- -	- -
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 210-230	F° 446.0 - 410.0	-
درجة حرارة القالب	C° 20.0-40.0	F° 104.0 - 68.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 195-215	F° 419.0 - 383.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.