Desmopan® DP 9395AU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ مرونة جيدة في درجات الحرارة المنخفضة؛ تطبيق؛ الخراطيم الهوائية؛ المقاطع الجانبية؛ أغلفة الكابلات؛ أجزاء هندسية مصبوبة بالحقن

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مرونة درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف الكابل قطع هندسية خرطوم تطبيقات هيدروليكية مظاهر	- - - - -	- - - - -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1150 kg/m³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	95	-	-
	46	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	52.7 MPa	7643.5 psi	-
	6.50 MPa	942.75 psi	-
	11.4 MPa	1653.43 psi	-
	13.8 MPa	2001.52 psi	-
	30.0 MPa	4351.14 psi	-
انفعال الشد	440 %	-	DIN 53504
مقاومة التآكل (23°C)	30.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	440 MPa	63816.72 psi	-
	104 MPa	15083.95 psi	-
	55.0 MPa	7977.09 psi	-
قوة التمزق	100 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	22 %	-	-
	40 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	210-230 C°	410.0 - 446.0 F°	-
درجة حرارة القالب	20.0-40.0 C°	68.0 - 104.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	200-220 C°	392.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.