Desmopan® DP 9665DU

المصنع	Covestro - Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة قولبة بالبثق والحقن؛ مع مثبتات خاصة للأشعة فوق البنفسجية؛ شفافية تصل إلى سمك جدار 6 مم؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبات؛ التطبيق؛ هياكل أحذية التزلج؛ خراطيم، غير مدعمة؛ خراطيم هوائية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مثبت للأشعة فوق البنفسجية	-	-
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مثبت ضوئيا مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	طوم سلع رياضية	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	شفاف/شبه شفاف	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.18 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	98	-	-
	65	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	53.4 MPa	7745.03 psi	-
	15.8 MPa	2291.6 psi	-
	23.6 MPa	3422.9 psi	-
	28.4 MPa	4119.08 psi	-
	37.8 MPa	5482.44 psi	-
انفعال الشد	350 %	-	DIN 53504
معامل الانحناء	270 MPa	39160.26 psi	ISO 178
مقاومة التآكل (23°C)	19.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	2.25 GPa	326.34 kpsi	-
	0.816 GPa	118.35 kpsi	-
	0.215 GPa	31.18 kpsi	-
مرونة الصدمة (23°C)	40 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	210 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ISO 815
	% 39	-	-
	% 53	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 220-235	F° 455.0 - 428.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-
درجة حرارة المصهور	C° 205-235	F° 455.0 - 401.0	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.