Desmopan® DP 9852DU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة البثق والقولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبات؛ قوة تأثير جيدة جدًا في درجات الحرارة المنخفضة؛ قذائف الأحذية؛ قطع تقنية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
طريقة المعالجة	بثق قولبة بالحقن	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة شور	54	-	ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مقاومة التآكل	23.0 mm³	-	ISO 4649-A
مرونة الصدمة	45 %	-	ISO 4662
قوة الشد		-	ISO 527-3/200
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
قوة التمزق	120 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	25 %	-	-
	35 %	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	230-245 C°	446.0 - 473.0 F°	-
درجة حرارة القالب	60.0-70.0 C°	140.0 - 158.0 F°	-
درجة حرارة المصهور	220 C°	428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.