Desmopan® DP 9855DU

المصنع	- Covestro Polycarbonates	**الفئة**	TPU-Polyester
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

درجة القولبة بالحقن؛ مقاومة جيدة جدًا للتحلل المائي والميكروبيولوجي؛ قوة تأثير جيدة جدًا في درجات الحرارة المنخفضة؛ غير شفاف؛ حبيبات أسطوانية؛ تطبيق؛ هياكل الأحذية؛ قطع تقنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاوم للتحلل المائي مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة مقاوم للميكروبات	- - -	- - -
الاستخدامات	قطع هندسية	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
المظهر	غير شفاف	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.15 g/cm³	-	ISO 1183
صلابة شور		-	ISO 868
	98	-	-
	56	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	DIN 53504
	50.0 MPa	7251.9 psi	-
	10.0 MPa	1450.38 psi	-
	17.0 MPa	2465.65 psi	-
	20.0 MPa	2900.76 psi	-
	35.0 MPa	5076.33 psi	-
انفعال الشد	420 %	-	DIN 53504
معامل الانحناء	185 MPa	26832.03 psi	ISO 178
مقاومة التآكل (C°23)	23.0 mm³	-	ISO 4649-A
معامل تخزين الشد		-	ISO 6721-1,-4
	971 MPa	140831.9 psi	-
	370 MPa	53664.06 psi	-
	135 MPa	19580.13 psi	-
مرونة الصدمة (C°23)	47 %	-	ISO 4662
قوة التمزق	130 kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط		-	ISO 815
	31 %	-	-
	42 %	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة التجفيف	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C° 220-235	F° 455.0 - 428.0	-
درجة حرارة القالب	C° 40.0-60.0	F° 140.0 - 104.0	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.