

BB-AMIDE 5033

| | | | |
|----------------------|--------|------------------|----------------|
| Nylon Copolymer | الفئة | .BB Resins S.r.l | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

BB-AMIDE 5033 هو راتنج بولي أميد تفاعلي ذو لزوجة منخفضة متوسطة. تم تصميم هذا الراتنج للاستخدام مع راتنجات الإيبوكسي الصلبة أو السائلة لإعطاء طلاءات متصلدة بالحرارة قوية ومقاومة للمواد الكيميائية مع معالجة درجة حرارة الغرفة. تستخدم أنظمة راتنجات BB-AMIDE 3033/epoxy في طلاءات الصيانة وتركيبات دهانات المينا الصلبة العالية.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاومة كيميائية جيدة | الميزات |
| - | - | متانة جيدة | |
| - | - | تفاعلية متوسطة | |
| - | - | لزوجة متوسطة-منخفضة | |
| - | - | تطبيقات الطلاء | الاستخدامات |
| - | - | طلاء | |
| - | - | كهرماني | المظهر |
| - | - | سائل | الأشكال |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | لون غاردر |
| أخرى | | | |
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | Pa·s 6.00-8.00 | لزوجة بروكفيلد (C°25) |
| - | - | % 100 | المحتوى النشط |
| - | - | mg KOH/g 370-420 | قيمة الأمين |
| - | - | - | نسبة الخلط |
| - | - | % 50 | |
| - | - | % 30 | |
| - | - | - | عمر الوعاء (Pot Life) |
| - | - | min 120 | |
| - | - | min 1400-2900 | |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.