

BCC Resins BC 5003

Epoxy	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BC 5003 هو نظام تصفيح غير مملوء ذو لزوجة متوسطة. إنه راتينج معالجة بدرجة حرارة الغرفة مع عمر وعاء قصير نسبيًا. يعتبر BC 5003 أيضًا مادة لاصقة ممتازة للأغراض العامة للاستخدام داخل الورشة. يوصى باستخدامه في لصق سلسلة ألواح الأدوات BCC.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	التصاق جيد	الميزات
-	-	لزوجة متوسطة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال
-	-	Laminating	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.14	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	86	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 11196.93	MPa 77.2	قوة الشد
ASTM D790	psi 480075.78	MPa 3310	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 18999.98	MPa 131	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 16824.41	MPa 116	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 172.04	C° 77.8	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 20، نسبة الخلط بالحجم: 22	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	min 14-15	عمر الوعاء (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 3500	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 360-480	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
والتصدير المحدودة **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.