

BCC Resins BC 6005

Epoxy	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

BC 6005 عبارة عن راتينج إيبوكسي انسيابي أبيض ثلجي مصمم خصيصًا لإعادة إنتاج مجموعة متنوعة من الأسطح بجودة عالية. نظام معالجة بدرجة حرارة الغرفة يوفر وقت تشغيل كبير ولكنه يوفر التصاقًا سريعًا للتصفيح. يمكن تطبيق BC 6005 بسهولة بفرشاة أو تحصيصه بسمك 1/8 بوصة أو أقل على الأسطح الرأسية أو فوق أنصاف الأقطار الحادة دون ترهل أو خوف من الجريان. عند المعالجة، يوفر نظام الراتينج هذا سطحًا صلبًا ومتينًا ومقاومًا للتشقق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	متانة جيدة	الميزات
-	-	مرن	
-	-	انسيابي	
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	أبيض	المظهر
-	-	معجون	الأشكال
-	-	طلاء	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.50	
ASTM D1505	-	g/cm ³ 1.49	
ASTM D2240	-	89	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6802.28	MPa 46.9	قوة الشد
ASTM D790	psi 960151.56	MPa 6620	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 8905.33	MPa 61.4	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 13096.93	MPa 90.3	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 138.02	C° 58.9	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/7.7E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 1.0، نسبة الخلط حسب الحجم: 1.0	الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 6.0، نسبة الخلط بالحجم: 4.0	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 18-22	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	min 480-720	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.