

BCC Resins BC 6008

Epoxy	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BCC Resins BC 6008 هو منتج إيبوكسي ؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). يمكن معالجته عن طريق الرش وهو متاح في أمريكا الشمالية. التطبيق النموذجي: تطبيقات الطلاء.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	رمادي	المظهر
-	-	معجون	الأشكال
-	-	رش	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.27	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	85	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	قوة الشد
ASTM D790	psi 8702.28	MPa 60.0	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 12400.75	MPa 85.5	قوة الضغط

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 136.94	C° 58.3	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
ASTM D696	-	/4.1E-5 cm/cm C°	معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 31 نسبة الخلط حسب الوزن: 25	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	min 15-18	عمر الوعاء (Pot) (Life)
-	-	min 480-720	وقت إزالة القالب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.