

## BCC Resins BC 8086

PUR, Unspecified	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

### وصف المنتج

BCC Resins BC 8086 هو منتج بولي يوريثان. يمكن معالجته عن طريق الصب وهو متوفر في أمريكا الشمالية. السمة الرئيسية: لزوجة منخفضة.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معالجة سريعة	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	الصب	طريقة المعالجة

### الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.05	الوزن النوعي
ASTM D2240	-	79	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 5975.57	MPa 41.2	قوة الشد
ASTM D790	psi 8803.81	MPa 60.7	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 6454.19	MPa 44.5	قوة الضغط

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 100 نسبة	الحراري
-	-	الخلط حسب الوزن: 88	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة	
-	-	الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	min 1.0	عمر الوعاء (Pot) (Life)
ASTM D2393	-	cP 300	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 240-360	وقت إزالة القالب

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd**  
**والصدير المحدودة** **شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد**

**العنوان / Address**: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact**: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email**: sales@su-jiao.com

**الموقع / Website**: www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile**: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.