

BCC Resins DP-11-83

PUR, Unspecified	الفئة	.BCC Products Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

DP-11-83 عبارة عن مادة لاصقة و/أو مادة صب منخفضة اللزوجة وسريعة التصلب وسهلة الاستخدام. تم تصميم هذا المنتج لربط لوح الرغوة MB1200 معًا لإنشاء الأبعاد المطلوبة في الطول والعرض والارتفاع. يتمتع DP-11-83 بعمر تشغيل يصل إلى 13 دقيقة لتطبيقات الصب. إذا تم استخدامه كمادة لاصقة، فإنه قابل للتشغيل لمدة تصل إلى 16 دقيقة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية الربط	الميزات
-	-	لزوجة منخفضة	
-	-	مواد لاصقة	الاستخدامات
-	-	ربط	
-	-	تغليف الكابل	
-	-	Pink	المظهر
-	-	سائل	الأشكال
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
ASTM D792	-	g/cm ³ 0.768	
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.775	
ASTM D2240	-	64	صلابة الديورومتر
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	1.0	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن:	
-	-	1.0	
ASTM D2393	-	cP 2200	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	cP 3100	
-	-	cP 1400	
-	-	-	وقت إزالة القالب
-	-	min 360-480	
-	-	min 180-240	
ASTM D2471	-	min 15.0-16.0	وقت التجلط
-	-	min 14.0-16.0	عمر العمل

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.