# Abstron HR60N

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Bhansali Engineering Polymers Limited | **الفئة** | ABS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

Abstron HR60N هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين (ABS). وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الخصائص: مصنف للهب مقاومة للحرارة مقاومة للصدمات

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | مقاومة عالية للحرارة<br>مقاومة عالية للصدمات | -<br>- | -<br>- |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | 1.04 g/cm³ | - | ASTM D792 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | 15 g/10 min | - | ASTM D1238 |
| **انكماش القالب** | 0.40-0.50 % | - | ASTM D955 |
| **صلابة روكويل** | 103 | - | ASTM D785 |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **قوة الشد** | MPa 45.1 | psi 6541.21 | ASTM D638 |
| **معامل الانحناء** | MPa 2060 | psi 298778.28 | ASTM D790 |
| **قوة الانحناء** | MPa 66.2 | psi 9601.52 | ASTM D790 |
| **صدمة إيزود المحززة** | J/m 250<br>J/m 220 | -<br>ft·lb/in 4.68<br>ft·lb/in 4.12 | ASTM D256<br>-<br>- |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الانحراف تحت الحمل** | C° 102 | F° 215.6 | ASTM D648 |

## الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **تصنيف اللهب** | HB | - | UL 94 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.