Abstron IM17 SHG

المصنع	Bhansali Engineering Polymers Limited	**الفئة**	ABS+Acrylic
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Abstron IM17 SHG هو منتج من أكريلونيتريل بوتادين ستايرين + أكريليك (PMMA) (ABS+Acrylic). وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. تشمل الخصائص: مصنفة للهب وعالية اللمعان

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لمعان عالي	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.06 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	28 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.20-0.40 %	-	ASTM D955
صلابة روكويل	108	-	ASTM D785

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة القلم الرصاص	2B	-	ASTM D3363

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 45.1	psi 6541.21	ASTM D638
معامل الانحناء	MPa 2350	psi 340839.3	ASTM D790
قوة الانحناء	MPa 68.6	psi 9949.61	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	J/m 150	ft·lb/in 2.81	-
	J/m 120	ft·lb/in 2.25	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	C° 92.0	F° 197.6	ASTM D648

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تصنيف اللهب	HB	-	UL 94

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.