

Biograde D-F

Biodeg Polymers	الفئة	Biograde Group of Companies	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

راتينج هجين لتطبيقات الأغشية حيث لا تكون القابلة للتحلل البيولوجي مطلوبة. للاستخدام حيث يُرغب في استخدام الموارد المتجددة، يستخدم لتطبيقات الأغشية الرقيقة والسميكة. يعتمد BIOGRADE D-F على مزيج من النشا الحراري البلاستيكي (TPS) مع البولي إيثيلين. تم دمج هذا النوع من الراتينج لتقديم مستوى عالٍ من القوة الميكانيكية وخصائص استتالة ومثانة فائقة. يعتمد الراتينج على نشا الذرة وهو مادة متجددة. تطبيقات أكياس التسوق / أكياس الخروج أكياس القمامة أكياس فضلات الأوراق أكياس القمامة التغليف الزائد

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	الميزات
-	-	مثانة جيدة	
-	-	استتالة عالية	
-	-	قوة عالية	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	أكياس	الاستخدامات
-	-	تطبيقات قولبة النفخ	
-	-	فيلم	
-	-	تبطين	
-	-	التعبئة والتغليف	

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	Pellets	الأشكال
-	-	فيلم منفوخ	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D4883	-	g/cm ³ 1.07	الكثافة
ASTM D1238	-	g/10 min 0.96	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D883	-	-	قوة الشد
-	-	MPa	
-	-	MPa	
ASTM D883	-	%	استطالة الشد

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D3418	F° 266.0 - 194.0	C° 90.0-130	ذروة درجة حرارة الانصهار

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 320.0 - 212.0	C° 100-160	درجة حرارة مصهور الفيلم المنفوخ

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.