

BJB Epoxy TC-1568 A/B

Epoxy	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

TC-1568 A/B عبارة عن طبقة سطحية إيبوكسي بيضاء للأغراض العامة يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع أنظمة راتنج الإيبوكسي. يُعرف TC-1568 A/B بسهولة استخدامه وقدرته على التعليق على الأسطح الرأسية دون ترهل أو جريان.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غرض عام	الميزات
-	-	تطبيقات الطلاء	الاستخدامات
-	-	أبيض	المظهر
-	-	معجون	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.63	الوزن النوعي
-	-	-	-

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	g/cm ³ 1.726	
-	-	g/cm ³ 1.047	
ASTM D2240	-	90	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 30.0-35.0	وقت العمل (C°25)
-	-		لزوجة بروكفيلد
-	-	شبه معجون CP	
-	-	شبه معجون CP	
-	-	Pa·s 2.50	
-	-		مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 8.0	
-	-	wk 52	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D790	psi 629464.92	MPa 4340	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 6497.7	MPa 44.8	قوة الانحناء

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	-		درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 174.92	C° 79.4	
-	F° 165.02	C° 73.9	

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.