

BJB Epoxy TC-1570 A/B

| | | | |
|-------------------------|--------|--------------------------|----------------|
| Epoxy | الفئة | ,BJB Enterprises .Inc | المصنع |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | - | المادة المألثة |

وصف المنتج

TC-1570 A/B عبارة عن طبقة سطحية إيبوكسي بيضاء للأغراض العامة يمكن استخدامها جنبًا إلى جنب مع أنظمة راتنجات الإيبوكسي أو البولي يوريثين. يُعرف TC-1570 A/B بسهولة استخدامه وقدرته على التعليق على الأسطح الرأسية دون ترهل أو جريان.

المواصفات الفنية

| معلومات عامة | | | |
|--------------|--------------------|---------------------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | مقاومة عالية للحرارة | الميزات |
| - | - | تطبيقات الطلاء غرض عام | الاستخدامات |
| - | - | غير شفاف أبيض | المظهر |
| - | - | طلاء | طريقة المعالجة |

| الخواص الفيزيائية | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | الوزن النوعي |
| - | - | g/cm ³ 1.08 | |
| - | - | g/cm ³ 2.09 | |
| ASTM D792 | - | g/cm ³ 1.92 | |
| ASTM D2240 | - | 88-92 | صلابة الديورومتر |

| الخواص الميكانيكية | | | |
|--------------------|--------------------|---------------|----------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D790 | psi 949998.9 | MPa 6550 | معامل الانحناء |
| ASTM D790 | psi 8093.12 | MPa 55.8 | قوة الانحناء |

| الخواص الحرارية | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|-------------------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D648 | - | - | درجة حرارة الانحراف تحت الحمل |
| - | F° 219.2 | C° 104 | |
| - | F° 217.4 | C° 103 | |

| أخرى | | | |
|----------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| الاختبار | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| - | - | - | مكونات التصلب الحراري |
| - | - | نسبة الخلط حسب الوزن: 100 | |
| - | - | نسبة الخلط بالوزن: 8.0 | |
| - | - | wk 52 | مدة الصلاحية |
| - | - | min 15.0-20.0 | وقت العمل (C°25) |
| - | - | - | لزوجة بروكفيلد |
| - | - | Pa·s 70.0 | |
| - | - | Pa·s 160 | |
| - | - | Pa·s 3.50 | |

| أخرى | الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|--------------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| وقت المعالجة | hr 8.0-12.0 | - | - | - |

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd والتصدير المحدودة شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.