

## BJB Polyurethane TC-300 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

نظام رغوة البولي يوريثان TC-300 A/B عبارة عن سلسلة من الرغوات الصلبة ذات الخلايا المغلقة المتوفرة في مجموعة متنوعة من الكثافات. يمكن خلط TC-300 بسهولة يدويًا على دفعات صغيرة باستخدام حركة خلط سريعة وقوية أو باستخدام Jiffy Mixer® في المثقاب لتوفير مزيج عالي القص بكميات صغيرة إلى كبيرة. بالنسبة للإنتاج المنخفض إلى العالي، يمكن أيضًا توزيع أنظمة الرغوة هذه آليًا باستخدام معدات Centerpointe Meter-Mix من BJB. يمكن صنفرة الأجزاء المعالجة أو تديسها أو طلاءها أو تلطيخها في غضون فترة قصيرة بعد إخراجها من القالب.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للطلاء	الميزات
-	-	رغوة	الاستخدامات
-	-	متوافق مع RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	كهرماني بني	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	معالجة الرغوة	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.227	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.067	
ASTM C177	-	0.200	عامل K (التآكل) (C°25)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	perm/in 0.800	نفاذية بخار الماء
ASTM D638	psi 269.77	MPa 1.86	قوة الشد
ASTM D790	psi 459.77	MPa 3.17	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 330.69	MPa 2.28	قوة الضغط
ASTM C273	psi 169.69	MPa 1.17	قوة القص

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	sec 30.0-40.0	وقت التكون (Cream Time)
-	-	min 30.0-45.0	وقت إزالة القالب
-	-	min 2.0-4.0	وقت التجلط
-	-	min 3.0-4.0	وقت خلو السطح من الالتصاق

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	لزوجة بروكفيلد
-	cP 250.0	mPa·s 250	
-	1200.0 - 900.0	mPa·s 900-1200	
	cP		
ASTM D2856	-	% 98	محتوى الخلايا المغلقة
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الحجم: 87 نسبة	
-	-	الخلط حسب الوزن: 100	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100 نسبة	
-	-	الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China : العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.