

BJB Polyurethane TC-885 A/B FR

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

يتم إنتاج TC-885 A/B FR مادة صلبة عالية التأثير 78 شور D تستخدم بشكل شائع لصنع علب الكمبيوتر والنماذج بجميع أنواعها والأعمال الفنية ويمكن استخدامها أيضًا لأغلفة المكونات الإلكترونية. يوفر وقت عمل 6 دقائق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E174527-479904	بطاقة UL الصفراء
-	-	-	الميزات
-	-	-	مثبط للهب
-	-	-	مقاومة عالية للصدمات
-	-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة
-	-	-	لزوجة منخفضة
-	-	-	الاستخدامات
-	-	-	مكونات الكمبيوتر
-	-	-	تطبيقات كهربائية/ إلكترونية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	غير شفاف	المظهر
-	-	أبيض	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.26	الوزن النوعي
-	-	1.10	
-	-	1.38	
ASTM D955	-	% 0.50	انكماش القالب
ASTM D2240	-	76-80	صلابة الديورومتر

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
IEC 60695-10-2	in 0.04606	mm 1.17	اختبار ضغط الكرة (C°75)
ASTM D648	-	-	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل
-	F° 199.94 - 190.04	C° 87.8-93.3	
-	F° 185.0 - 174.92	C° 79.4-85.0	

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 7.0	وقت التجلط
-	-	min 6.0	وقت العمل (C°25)
-	-	-	لزوجة بروكفيلد

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	-
-	cP 75.0	mPa·s 75	-
-	cP 3500.0	mPa·s 3500	-
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100
-	-	-	نسبة الخلط بالوزن: 85، نسبة الخلط بالحجم: 68
-	-	wk 13	مدة الصلاحية
ASTM D2393	-	cP 350	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min 60-120	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 230610.42	MPa 1590	معامل الشد
ASTM D638	psi 6106.1	MPa 42.1	قوة الشد
ASTM D638	-	% 5.0	استطالة الشد
ASTM D790	psi 230610.42	MPa 1590	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 8600.75	MPa 59.3	قوة الانحناء
ASTM D256	ft·lb/in 0.6181	J/m 33	صدمة إيزود المحزرة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.