

BJB Polyurethane WC-753 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

WC-753 A/B عبارة عن نظام لاصق/طلاء من البولي يوريثين شفاف ذو جزأين، 55 شور D مصمم لإصلاح الشقوق والخدوش. يستخدم WC-753 A/B أيضًا لربط الركائز المختلفة وله التصاق ممتاز بالأسطح البلاستيكية. إنه مناسب بشكل خاص لربط أو طلاء شفاف لمجموعة واسعة من الركائز المسامية أو الاصطناعية أو الطبيعية، مثل البلاستيك الرغوي الصلب أو المرن أو الأقمشة أو الخشب أو لوحة النماذج. سوف يربط WC-753 A/B مواد البناء مثل لوح عزل البوليسترين ورغوة البولي يوريثين الصلبة ومطاط النيوبرين.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الصدمات، جيدة	الميزات
-	-	التصاق	
-	-	التصاق جيد	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	متانة جيدة	
-	-	تطبيق الطلاء	الاستخدامات
-	-	لاصق	
-	-	شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.04	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.12	
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 2204.58	MPa 15.2	قوة الشد
ASTM D638	-	% 370	استطالة الشد
ASTM D790	psi 46992.31	MPa 324	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 1430.07	MPa 9.86	قوة الانحناء

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة	الحراري
-	-	الخلط حسب السعة: 93	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة	
-	-	الخلط حسب السعة: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield	-	-	لزوجة مزيج التصلب
Brookfield	-	cP 800	الحراري

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
Brookfield	-	cP 4150	
Brookfield	-	cP 1850	
-	-	min	وقت التجلط
-	-	hr	وقت خلو السطح من الالتصاق
-	-	min 30.0	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
ASTM D1876-72	-	kN/m 7.0	تفسير T
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China
العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد: Email

www.polymersdata.com / الموقع: Website

86-134-2475-5533+ / الجوال: Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.