

BJB Polyurethane WC-756 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

WC-756 A/B عبارة عن يوريثان مصبوب شفاف ذو جزأين، 55 شور D يستخدم بشكل شائع لصنع أجزاء شفافة أو ملونة بجميع أنواعها. عند استخدامه في درجة حرارة الغرفة، يمكن صب المسبوكات بسبك 1/4 بوصة أو أكبر بسهولة. تتطلب المسبوكات التي يقل سمكها عن 1/4 بوصة بشكل عام معالجة لاحقة خفيفة. أبرز مميزات المنتج: وضوح استثنائي، مقاومة للأشعة فوق البنفسجية والأكسدة صلبة ومقاومة للصدمات وقت عمل 15 دقيقة لا توجد رائحة أو مذيبات أو نضح مقاومة جيدة للعوامل الجوية الخارجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	مقاوم للأكسدة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	الوزن النوعي
-	-	-	-
-	-	g/cm ³ 1.077	-
-	-	g/cm ³ 1.017	-
-	-	cm ³ /g 0.961	الحجم النوعي
ASTM D2566	-	% 0.86	انكماش القالب
ASTM D2240	-	50-60	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 25.0	وقت التجلط
-	-	min 15.0	وقت العمل (25°C)
-	-	-	لزوجة بروكفيلد
-	cP 850.0	mPa·s 850	-
-	cP 650.0	mPa·s 650	-
-	cP 675.0	mPa·s 675	-
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 65، نسبة الخلط بالحجم: 62	-
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	-
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 960-1400	وقت إزالة القالب

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 14199.22	MPa 97.9	معامل الشد
ASTM D638	psi 2132.06	MPa 14.7	قوة الشد
ASTM D638	-	% 720	استطالة الشد
ASTM D790	psi 20595.4	MPa 142	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 484.43	MPa 3.34	قوة الانحناء
ASTM D624	-	kN/m 50.3	قوة التمزق
ASTM D256	ft·lb/in 16.48	J/m 880	صدمة إيزود المحززة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D150	-	3.51	ثابت العزل الكهربائي
ASTM D150	-	0.046	عامل التبديد

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.