

## BJB Polyurethane WC-765 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

WC-765 A/B هو منتج صب اليوريثان ثنائي الأجزاء وشفاف وعديم اللون 65 شور D يستخدم بشكل شائع لصنع أجزاء شفافة أو ملونة من جميع الأنواع. عند استخدامه في درجة حرارة الغرفة، يمكن صب المسبوكات التي يبلغ سمكها 1/8 بوصة أو أكبر بسهولة. تتطلب المسبوكات التي يقل سمكها عن 1/8 بوصة بشكل عام معالجة لاحقة خفيفة. قد يُظهر هذا المنتج اصفرًا طفيفًا أو تغيرًا في اللون عند تعرضه لضوء الأشعة فوق البنفسجية المباشر.

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة جيدة للصدمات	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 1.08	الوزن النوعي
-	-	-	-
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.077	-
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.027	-
ASTM D2566	-	% 0.40	الانكماش
ASTM D955	-	% 0.40	انكماش القالب
ASTM D2240	-	60-70	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 6.0-8.0	وقت إزالة القالب (24°C)
-	-	min 20.0	وقت التجلط
-	-	min 15.0	وقت العمل (C°25)
-	-	-	لزوجة بروكفيلد
-	700.0 - 600.0	mPa·s 600-700	-
-	cP	mPa·s 650	-
-	cP 650.0	mPa·s 550	-
-	cP 550.0	-	-
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 75، نسبة الخلط بالحجم: 72	-
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	-
-	-	wk 26	مدة الصلاحية

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 31038.13	MPa 214	معامل الشد
ASTM D638	psi 4597.7	MPa 31.7	قوة الشد
ASTM D638	-	% 230	استطالة الشد
ASTM D790	psi 29007.6	MPa 200	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 314.73	MPa 2.17	قوة الانحناء
ASTM D624	-	kN/m 80.6	قوة التمزق
ASTM D256	ft·lb/in 8.99	J/m 480	صدمة إيزود المحززة

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian :العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.