

BJB Polyurethane WC-766 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

WC-766 A/B هو منتج صب اليوريثان ثنائي الأجزاء وشفاف وعديم اللون 65 شور D يستخدم بشكل شائع لصنع أجزاء شفافة أو ملونة من جميع الأنواع. عند استخدامه في درجة حرارة الغرفة، يمكن صب المسبوكات التي يبلغ سمكها 1/8 بوصة أو أكبر بسهولة. تتطلب المسبوكات التي يقل سمكها عن 1/8 بوصة بشكل عام معالجة لاحقة خفيفة. أبرز مميزات المنتج: وضوح استثنائي، مقاوم للأشعة فوق البنفسجية والأكسدة قوي ومقاوم للصدمات وقت عمل 15-20 دقيقة لا توجد رائحة أو مذيبات أو نضح قدرة جيدة على تحمل الأحوال الجوية الخارجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للأكسدة	الميزات
-	-	مقاومة الصدمات، جيدة	
-	-	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	الرائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	متانة جيدة	
-	-	ملحقات شفافة أو شبه شفافة	الاستخدامات

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	عديم اللون	المظهر
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
-	-	g/cm ³ 1.03	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.08	
ASTM D2566	-	% 0.40	الانكماش
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 20.0	وقت التجلط
-	-	min 15.0	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
-	-	-	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 75، نسبة الخلط بالسعة: 72	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب السعة: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield Brookfield Brookfield Brookfield	- - - -	cP 650	لزوجة مزيج التصلب الحراري

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
	-	cP 550	
	-	cP	
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-		غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 31038.13	MPa 214	معامل الشد
ASTM D638	psi 4597.7	MPa 31.7	قوة الشد
ASTM D638	-	% 230	استطالة الشد
ASTM D790	psi 29007.6	MPa 200	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 314.73	MPa 2.17	قوة الانحناء
ASTM D624	-	kN/m 80.6	قوة التمزق
ASTM D256	ft·lb/in 8.99	J/m 480	صدمة إيزود المحززة

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.