

## BJB Polyurethane WC-780 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

### وصف المنتج

WC-780 A/B عبارة عن مادة مقاومة للصدمات وصلبة تبلغ 82 شور D تستخدم بشكل شائع لصنع مسبوكات شفافة أو ملونة من جميع الأنواع. عند استخدامه في درجة حرارة الغرفة، يمكن صب المسبوكات التي يبلغ سمكها 1 بوصة أو أكبر بسهولة. أبرز مميزات المنتج: ماء صافٍ بوضوح استثنائي مقاوم للصدمات وقت عمل 3 ساعات مع توفر ثلاث سرعات عمل إضافية لا توجد رائحة قدرة جيدة على تحمل الأحوال الجوية

### المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	ثبات لون جيد	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	شفافية عالية	
-	-	مقاومة عالية للصدمات	
-	-	رائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	-	الوزن النوعي
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.03	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.05	
-	-	g/cm <sup>3</sup> 1.08	
-	-	cm <sup>3</sup> /g 0.954	الحجم النوعي
ASTM D2566	-	% 0.40	انكماش القالب
ASTM D2240	-	80-84	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	hr 3.0	وقت العمل
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة	الحراري
-	-	الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 85، نسبة الخلط	
-	-	بالحجم: 89	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield	-	-	لزوجة مزيج التصلب
-	-	cP 750	الحراري
-	-	cP 650	
-	-	cP 600-700	
-	-	min 1400	وقت إزالة القالب
-	-	hr 120-170	وقت المعالجة اللاحقة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 259618.02	MPa 1790	معامل الشد
ASTM D638	psi 6657.24	MPa 45.9	قوة الشد
ASTM D638	-	% 65	استطالة الشد
ASTM D790	psi 320533.98	MPa 2210	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10993.88	MPa 75.8	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 349541.58	MPa 2410	معامل الضغط
ASTM D695	psi 8354.19	MPa 57.6	قوة الضغط
ASTM D256	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	صدمة إيزود المحزرة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 158.0	C° 70.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد:

www.polymersdata.com / الموقع:

86-134-2475-5533+ / الجوال:

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.