

BJB Polyurethane WC-784 A/B

PUR, Unspecified	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

WC-784 A/B عبارة عن مادة مقاومة للصدمات وصلبة تبلغ 82 شور D تستخدم بشكل شائع لصنع مسبوكات شفافة أو ملونة من جميع الأنواع. عند استخدامه في درجة حرارة الغرفة، يمكن صب المسبوكات التي يبلغ سمكها 1/8 بوصة أو أكبر بسهولة. تتطلب المسبوكات التي يقل سمكها عن 1/8 بوصة بشكل عام معالجة لاحقة خفيفة. الميزات: وضوح استثنائي مقاوم للصدمات لا توجد رائحة قدرة جيدة على تحمل الأحوال الجوية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مقاومة الصدمات، جيدة	الميزات
-	-	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	
-	-	الرائحة منخفضة إلى معدومة	
-	-	تعريف، عالي	
-	-	صلابة متوسطة	
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	سائل	الأشكال

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	الصب	طريقة المعالجة

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	-	الوزن النوعي
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.03	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.08	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.05	
-	-	% 0.40	انكماش القالب
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D638	psi 259618.02	MPa 1790	معامل الشد
ASTM D638	psi 6657.24	MPa 45.9	قوة الشد
ASTM D638	-	% 65	استطالة الشد
ASTM D790	psi 320533.98	MPa 2210	معامل الانحناء
ASTM D790	psi 10993.88	MPa 75.8	قوة الانحناء
ASTM D695	psi 349541.58	MPa 2410	معامل الضغط
ASTM D695	psi 8354.19	MPa 57.6	قوة الضغط
ASTM D256	ft·lb/in 0.9927	J/m 53	صدمة إيزود المحززة

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D648	F° 158.0	C° 70.0	درجة حرارة الانحراف تحت الحمل

أخرى			الخاصية
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب السعة: 100	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 85، نسبة الخلط بالسعة: 89	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-	min	وقت التجلط
-	-	min	وقت العمل (25°C)
-	-	mPa·s	لزوجة بروكفيلد
-	cP 650.0	mPa·s 650	
-	cP 550.0	mPa·s 550	
-	-	day	وقت المعالجة (25°C)
-	-		غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.