FLABBERCAST Gel

المصنع	BJB Enterprises, Inc.	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تم إعداد FLABBERCAST كنظام مواد سائلة ثلاثي المكونات. عند إضافته بكميات متزايدة، فإن المكون "C" يأخذ الخليط الأساسي A / B من ملمس قطرة صمغ ناعمة عادية إلى قوام يشبه الهلام. إحدى الميزات الأكثر غرابة والأكثر أهمية لهذا المنتج هي أنه بغض النظر عن الاتساق، يمكن أن يعود FLABBERCAST إلى شكله الأصلي. الحد الأقصى لكمية "C" التي يمكن إضافتها هو 200٪ إلى إجمالي خليط A / B. ينتج هذا المستوى من "C" هلامًا له سطح لاصق وحساس للضغط. يمكن أن تكون هذه ميزة مرغوبة لأنها يمكن أن تحافظ على الهلام في مكانه عند استخدامه لملء المثانة أو الكيس.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	معالجة سريعة امتصاص ماء منخفض إلى معدوم غير أكال	- - -	- - -
الأشكال	هلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.948 g/cm³	-	ASTM D792
الانكماش	0.20 %	-	-
اللزوجة	150 mPa·s	150.0 cP	-
صلابة الديورومتر	13-17	-	ASTM D2240

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت إزالة القالب	3.0 hr	-	-
وقت العمل	5.0-10.0 min	-	-
مقاومة الماء	0.2 %wt	-	-
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالوزن: 50	-	-
	نسبة الخلط حسب الوزن: 100	-	-
مدة الصلاحية	26 wk	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.