Vacuum Cast V-855 A/B

المصنع	BJB Enterprises, Inc.	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

V-855 A/B عبارة عن بولي يوريثين صلب وقابل للصب ومكون من عنصرين، 82 شور D، عالي التأثير وعالي القوة. تم تصميم V-855 A/B لتلبية مجموعة واسعة من تطبيقات صناعة الأجزاء التي تتراوح من العبوات الإلكترونية إلى الأجزاء الميكانيكية. هذا النظام أبيض شفاف اللون ومن السهل جدًا تلوينه باستخدام تشتت الأصباغ من BJB. يمكن أيضًا إخراج V-855 A/B من القالب في غضون ساعة إلى ساعتين، اعتمادًا على سمك الجزء وظروف القالب. يتمتع V-855 A/B بوقت عمل يبلغ 3 دقائق.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	لزوجة منخفضة قوة عالية مقاومة الصدمات، عالية تلوين جيد سيولة عالية	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	تطبيقات كهربائية/إلكترونية	-	-
المظهر	أبيض شفاف	- -	- -
الأشكال	سائل	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	0.30 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	82	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	2140 MPa	310381.32 psi	ASTM D638
قوة الشد	60.3 MPa	8745.79 psi	ASTM D638
استطالة الشد	10 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	2410 MPa	349541.58 psi	ASTM D790
قوة الانحناء	86.9 MPa	12603.8 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	66 J/m	1.24 ft·lb/in	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانحراف تحت الحمل	65.6 C°	150.08 F°	ASTM D648

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة مزيج التصلب الحراري	350 cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	min	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.