

BJB Polyurethane F-15 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

BJB Polyurethane F-15 A/B عبارة عن مادة لدائن حرارية من البولي يوريثين (TSU). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ BJB Polyurethane F-15 A/B هي: متانة جيدة امتصاص منخفض للرطوبة لزوجته منخفضة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابلية تمدد جيدة	الميزات
-	-	متانة جيدة	
-	-	امتصاص رطوبة منخفض	
-	-	لزوجته منخفضة	
-	-	مرن	
-	-	خالٍ من الالتصاق	
-	-	كهرماني شفاف	المظهر
-	-	شفاف/شبه شفاف	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.02	الوزن النوعي
-	-	1.05	
-	-	1.00	
-	-	أصفر شاحب	اللون
-	-	كهرماني	
ASTM D2566	-	% 0.80	انكماش القالب
ASTM D2240	-	10-20	صلابة الديورومتر
أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min 25.0	وقت التجلط
-	-	min 20.0	وقت العمل (25°C)
-	-	Pa·s 1.15	لزوجة بروكفيلد
-	-	Pa·s 3.70	
-	-	Pa·s 0.250	
-	-	نسبة الخلط بالوزن: 45، نسبة الخلط بالحجم: 43	مكونات التصلب الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب الحجم: 100	
-	-	min 120-180	وقت إزالة القالب
-	-	hr 24	وقت المعالجة اللاحقة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	psi 234.96	MPa 1.62	قوة الشد
ASTM D412	-	% 600	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 4.20	قوة التمزق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.