

## BJB Polyurethane F-25 A/B

|                         |        |                          |                |
|-------------------------|--------|--------------------------|----------------|
| TSU                     | الفئة  | ,BJB Enterprises<br>.Inc | المصنع         |
| متوفر - جاهز<br>للتصدير | الحالة | -                        | المادة المألثة |

### وصف المنتج

إن F-25 A/B هو نظام مواد موجه نحو الإنتاج، والذي يتميز بوقت إخراج من القالب من ساعة إلى ساعتين اعتمادًا على حجم الجزء وتكوينه. يتمتع F-25 A/B بوقت عمل مدته 10 دقائق، مما يتيح وقتًا كافيًا للخلط وإزالة الغازات بالفراغ وصب أجزاء خالية من الهواء. أبرز مميزات المنتج: وقت قصير لإخراج القالب مما يسمح بدوران جيد للقالب مثالي لإنتاج القوالب المعقدة والمرنة قوي ومرن بشكل استثنائي سهل الاستخدام للغاية

### المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |                      |             |
|--------------|--------------------|----------------------|-------------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري        | الخاصية     |
| -            | -                  | متانة فائقة الارتفاع | الميزات     |
| -            | -                  | مرن                  |             |
| -            | -                  | قالب/قالب/أداة       | الاستخدامات |
| -            | -                  | شفاف                 | المظهر      |
| -            | -                  | أصفر                 |             |
| -            | -                  | سائل                 | الأشكال     |

| الخواص الفيزيائية |                    |                        |  |
|-------------------|--------------------|------------------------|--|
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية  |
| -                 | -                  | -                      | الوزن النوعي   |
| ASTM D792         | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.02 |  |
| -                 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.03 |  |
| -                 | -                  | g/cm <sup>3</sup> 1.05 |  |
| ASTM D2566        | -                  | % 0.90                 | الانكماش   |
| ASTM D2240        | -                  | -                      | صلابة الديورومتر                                     |
| أخرى              |                    |                        |  |
| الاختبار          | النظام الإمبراطوري | النظام المتري          | الخاصية  |
| -                 | -                  | min                    | وقت التجلط   |
| -                 | -                  | min                    | وقت العمل  |
| -                 | -                  | day                    | وقت المعالجة   |
| -                 | -                  | -                      | مكونات التصلب  |
| -                 | -                  | -                      | الحراري  |
| -                 | -                  | -                      | نسبة الخلط حسب الوزن: 60، نسبة الخلط حسب السعة: 58   |
| -                 | -                  | -                      | نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب السعة: 100 |
| -                 | -                  | wk 26                  | مدة الصلاحية   |
| Brookfield        | -                  | -                      | لزوجة مزيج التصلب                                    |
| Brookfield        | -                  | cP 3700                | الحراري  |
| Brookfield        | -                  | cP 550                 |  |
| Brookfield        | -                  | cP 1200                |  |
| -                 | -                  | min                    | وقت إزالة القالب                                     |
| -                 | -                  | -                      | غير معروف  |

| الخواص الميكانيكية |                    |               |                                |
|--------------------|--------------------|---------------|--------------------------------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية                        |
| ASTM D412          | psi 345.19         | MPa 2.38      | قوة الشد                       |
| ASTM D412          | -                  | % 1100        | استطالة الشد                   |
| ASTM D624          | -                  | kN/m 7.88     | قوة التمزق                     |
| ASTM D395          | -                  | % 36          | مجموعة الضغط (Compression Set) |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.