

BJB Polyurethane F-55 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

نظام F-55 A/B هو مادة سريعة التصلب وسريعة التشكيل وموجهة للإنتاج. يتميز بوقت عمل يسمح بوقت للخلط وتفريغ الغازات بالمكنسة الكهربائية وصب الأجزاء الخالية من الهواء. يمكن إخراج F-55 A/B من القالب في أقل من ساعة واحدة حسب حجم الجزء وتكوينه

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نقطة تبلور التصلب السريع	الميزات
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.07	الوزن النوعي
ASTM D955	-	% 0.30	انكماش القالب
ASTM D2240	-	55	صلابة الديورومتر

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-	-	إجهاد الشد
ASTM D412	psi 134.02	MPa 0.924	
ASTM D412	psi 227.71	MPa 1.57	
ASTM D412	psi 308.93	MPa 2.13	
ASTM D412	psi 545.34	MPa 3.76	قوة الشد
ASTM D412	-	% 400	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 11.0	قوة التمزق

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
ASTM D2393	-	cP 1150	لزوجة مزيج التصلب الحراري
-	-	min	وقت إزالة القالب
-	-	hr 16	وقت المعالجة اللاحقة
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.