

BJB Polyurethane F-60 A/B

TSU	الفئة	,BJB Enterprises .Inc	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

نظام F-60 A / B عبارة عن مادة ذات توجه إنتاجي سريعة التصلب وسريعة التشكيل. يتميز بعمر تشغيل يسمح بوقت كافٍ لتفريغ الغازات بالفراغ وصب الأجزاء الخالية من الهواء. يمكن إخراج F-60 A / B من القالب في أقل من ساعة واحدة حسب حجم الجزء وتكوينه. أبرز مميزات المنتج: فك سريع للقوالب مثالي لإنتاج الأجزاء لا يحتوي على MOCA أو MDA أو TDI سهل الاستخدام للغاية

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	نقطة تبلور التصلب السريع	الميزات
-	-	أداء جيد في فك القوالب	
-	-	قالب/قالب/أداة	الاستخدامات
-	-	توافق RoHS	الامتثال لـ RoHS
-	-	شفاف	المظهر
-	-	أصفر	
-	-	سائل	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	الوزن النوعي
-	-	g/cm ³ 1.03	
ASTM D792	-	g/cm ³ 1.06	
-	-	g/cm ³ 1.13	
-	-	cm ³ /g 0.939	الحجم النوعي
ASTM D2566	-	% 0.30	الانكماش
ASTM D2240	-	-	صلابة الديورومتر

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	min	وقت التجلط
-	-	min	وقت العمل
-	-	day	وقت المعالجة
-	-	-	مكونات التصلب
-	-	-	الحراري
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 50، نسبة الخلط حسب السعة: 46	
-	-	نسبة الخلط حسب الوزن: 100، نسبة الخلط حسب السعة: 100	
-	-	wk 26	مدة الصلاحية
Brookfield	-	-	لزوجة مزيج التصلب
Brookfield	-	cP 850	الحراري
Brookfield	-	cP 930	
Brookfield	-	cP 550	
-	-	min	وقت إزالة قالب
-	-	-	غير معروف

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D412	-		إجهاد الشد
ASTM D412	psi 311.83	MPa 2.15	
ASTM D412	psi 497.48	MPa 3.43	
ASTM D412	psi 623.66	MPa 4.30	
ASTM D412	psi 684.58	MPa 4.72	قوة الشد
ASTM D412	-	% 300	استطالة الشد
ASTM D624	-	kN/m 9.98	قوة التمزيق

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.